


Lina stalowa Forest King

Informacja o produkcie



Najważniejszą zaletą lin o takiej konstrukcji jest doskonała odporność na ścieranie zewnętrznej powierzchni liny i znacznie zwiększona wytrzymałość liny na zerwanie, w porównaniu do liny o standardowej konstrukcji o tej samej średnicy. Lina FOREST KING doskonale sprawdza się w przemyśle leśnym do zrywki i transportu drewna.

Konstrukcja liny: 6xK26WS-IWRC

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0,657

RCN: 06

Tolerancja Ø: 0% to +5%

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Powierzchnia	Układanie liny	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm ²	Smarowanie	Waga kg/m
103101004090990	10	2 060	Nieocynkowana (goła)	sZ	104	-	suchy	0,57
103101104090990	11	2 060	Nieocynkowana (goła)	sZ	123	-	suchy	0,7
103101204090990	12	2 060	Nieocynkowana (goła)	sZ	144	-	suchy	0,83
103101304090990	13	2 060	Nieocynkowana (goła)	sZ	165	-	suchy	0,98
103101404090990	14	2 060	Nieocynkowana (goła)	sZ	188	-	suchy	1,15